



4' x 250'

ROOF UNDERLAYMENT

RUS4250PRO

Part No. 45389

Our synthetic roof underlayment is durable, tear-resistant, and can endure UV and moisture exposure. It's built to handle foot traffic during installation and remains effective even after rough handling!

FEATURES:

- ✓ Effectively repels moisture & resistant against mold growth
- ✓ Lightweight - 4X lighter than felt
- ✓ Fast installation
- ✓ Slip-resistant
- ✓ 180 day UV exposure
- ✓ 30 year limited warranty



Standards / Approvals:

ESR 5197 • ASTM D8257 • ASTM D226 • ASTM E108 Class A
Florida FBC#FL 42105 • AC188 • CAN/CSA A123.3

**Get our
flyer digitally!**
Scan the QR code.



Product Details

Properties	Standard	RUS4250PRO
Thickness (Mil)	ASTM D3767	4
Weight per 1000 ft ²	AC 38	14
Perms	ASTM E96-A	12.5
Tensile	ASTM D882	50/45
Water Resistance	ASTM D779-03	Pass
Surface Burning Flame Spread/Smoke Dev.	ASTM E84	Class A / Class A
Accelerated Aging	AC 38	Pass
UV Exposure	AC 38	Pass
UV Days	AC 38	180
ICC-ESR Listing	AC 38	2955

Material Description	RUS4250PRO
Substrate	Woven HDPE
Substrate Scrim	8 x 7
Coating	LPDE 1 Side
Material Weight (gsm)	64
Microperforation	Yes

To order, contact your local sales representative or please call 1-800-745-6735.

www.Interchange-Pro.com



4' x 250'

BASE PARA TECHO

RUS4250PRO

Parte: 45389

Nuestro base sintético para techo es duradero, resistente al desgarre y puede soportar la exposición a los rayos UV y a la humedad. Está diseñado para resistir el tránsito peatonal durante la instalación y mantiene su eficacia incluso después de un manejo rudo!

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Repele efectivamente la humedad y es resistente al crecimiento de moho
- ✓ Ligero - 4 veces más ligero que el fieltro
- ✓ Instalación rápida
- ✓ Resistente al deslizamiento
- ✓ Hasta 180 días de exposición a los rayos UV
- ✓ Garantía limitada de 30 años



Estándares / Aprobaciones:

ESR 5197 • ASTM D8257 • ASTM D226 • ASTM E108 Class A
Florida FBC#FL 42105 • AC188 • CAN/CSA A123.3

¡Obtén nuestro folleto digitalmente!
Escanea el código QR.



Detalles del producto

Propiedades	Estándar	RUS4250PRO
Espesor (Mil)	ASTM D3767	4
Peso por 1000 ft²	AC 38	14
Permeabilidad	ASTM E96-A	12.5
Resistencia a la tracción	ASTM D882	50/45
Resistencia al agua	ASTM D779-03	Aprobado
Índice de propagación de llama/Desarrollo de humo	ASTM E84	Clase A / Clase A
Envejecimiento acelerado	AC 38	Aprobado
Exposición a rayos UV	AC 38	Aprobado
Días de exposición UV	AC 38	180
Certificación ICC-ESR	AC 38	2955

Descripción de Material	RUS4250PRO
Sustrato	Tejido HDPE
Malla de refuerzo de sustrato	8 x 7
Recubrimiento	LPDE 1 Lado
Peso de material (gsm)	64
Microperforación	Si

Para pedidos, comuníquese con su representante de ventas local or llame al 1-800-745-6735.

www.Interchange-Pro.com